

Scheda tecnica di prodotto n° **48/2017** aggiornata al: **09/10/2017** Nome commerciale: **Ricoeso® 12/31,5**




Eco Logica 2000 Srl
Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm)
14
1982-CPR-716

EN 13242:2002 + A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione stradale

| | | |
|---|--|---|
| Forma delle particelle | <i>SI/FI</i> | SI40 - FI35 |
| Dimensioni delle particelle | <i>d/D</i> | 12/31,5 |
| | <i>cat.</i> | G_C85/15 - G_{TC}25/15 |
| Massa volumica delle particelle | <i>Mg/m³</i> | 2,2 |
| Purezza | | |
| Contenuto in fini | <i>f</i> | f₂ |
| Qualità dei fini | <i>%MB, SE</i> | NPD |
| Percentuale delle particelle frantumate | <i>C</i> | C₉₀₋₃ |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | <i>LA</i> | LA₄₅ |
| Stabilità di volume | | |
| Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati | <i>V</i> | NPD |
| Assorbimento/soluzione di acqua | <i>WA%</i> | 9,4 |
| Composizione/contenuto | | |
| <i>Calcestruzzi</i> | <i>Rc</i> | Rc50 |
| <i>pietra naturale, calcestruzzi, vetro</i> | <i>Rcug</i> | Rcug70 |
| <i>Forati, piastrelle, mattoni</i> | <i>Rb</i> | Rb30- |
| <i>Conglomerati bituminosi</i> | <i>Ra</i> | Ra5- |
| <i>Vetro</i> | <i>Rg</i> | Rg2- |
| <i>Altro</i> | <i>X</i> | X1- |
| <i>Frustoli</i> | <i>FL</i> | FL5- |
| Solfati solubili in acido | <i>AS</i> | AS_{0,2} |
| Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | <i>SS</i> | SS_{0,2} |
| Zolfo Totale | <i>%S</i> | S₁ |
| Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | <i>Dichiarato</i> | assenti |
| Resistenza all'attrito | <i>M_{DE}</i> | M_{DE}52 |
| Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione | <i>Dichiarato</i> | nei limiti |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | <i>Dichiarato</i> | nei limiti |
| Durabilità al gelo/disgelo | <i>F, MS</i> | F21 |
| <i>Origine: riciclo</i> | <i>Codice identificativo prodotto:</i> | <i>Codice 07</i> |
| <i>Frantumazione: frantumato</i> | <i>Codice identificativo DoP:</i> | 14/2017 |
| <i>Provenienza: cantieri di demolizione Regione Lazio</i> | <i>Descrizione: aggregato proveniente dall'attività di recupero di macerie C&D</i> | |
| <i>Sito di Produzione: Via ardeatina, 1005 - Roma</i> | <i>Deposito: Via ardeatina, 1005 - Roma</i> | |

I dati sotto riportati hanno pura valenza statistica e non possono essere utilizzati ai fini di qualsivoglia classificazione o comparazione analitica



I dati contenuti in questa scheda sono stati ricavati, verificati ed elaborati da Eco Logica 2000 Srl, Via ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm).
Tel 0671350544 - Tel/Fax 067135065